

Finsa



Finsa Infinite Tricoya[®]

Panneau de fibres de bois très durable et stable,
adapté à un usage extérieur.





Made to be challenged

Explorez de nouvelles possibilités avec Finsa Infinite Tricoya®, un panneau de fibres de grande durabilité et stabilité convenant à un usage extérieur. Toutes les propriétés d'un panneau de fibres mises en valeur sous les conditions les plus exigeantes et sur des applications auxquelles vous n'auriez jamais pensé.




Table des matières

01 Caractéristiques Pág. 6	09 Finsa Infinite Tricoya® Lam Pág. 24
02 Méthode d'acétylation Pág. 8	10 Finsa Infinite Tricoya® Decor Pág. 26
03 Principaux avantages Pág. 10	11 Infinite Tricoya® Tex Pág. 28
04 Applications Pág. 12	12 Recommandations Pág. 30
05 Durabilité Pág. 14	13 Fiche Technique Pág. 32
06 Résultats techniques Pág. 16	
07 Offre produit Pág. 18	
08 Peintures d'extérieur Pág. 20	

Caractéristiques

Finsa Infinite Tricoya® est un panneau de fibres affichant de grandes performances. Il présente d'excellentes propriétés de durabilité et stabilité dimensionnelle dans les conditions les plus extrêmes, et dans des applications extérieures et intérieures. Ce matériau est le fruit de la collaboration entre Finsa et ACCSYS Technologies PLC. Cette union associe l'expérience de FINSA comme fabricant d'une vaste gamme de produits dérivés du bois à celle d'Accsys dans l'acétylation du bois, apportant sur le marché de nouvelles possibilités en applications d'extérieur.

La technologie brevetée de bois acétylé utilisé dans le processus de fabrication du MDF permet de créer un panneau modifié à base de bois possédant une durabilité et une stabilité extraordinaire sous le nom de Finsa Infinite Tricoya®.

01/



Méthode d'acétylation

02/


L'acétylation est un processus chimique visant à faire réagir le bois avec un anhydrique acétique pour transformer les groupes chimiques appelés hydroxyle libre en groupes acétyle hydrophobes. Ce blocage des groupes hydroxyle réduit considérablement la capacité du bois absorber / relâcher l'eau et le protège d'attaques d'enzymes, évitant ainsi le gonflement / retrait du bois et améliorant sa stabilité dimensionnelle ainsi que sa durabilité.

Les groupes acétyle sont déjà présents naturellement dans le bois, par conséquent, aucun produit chimique éloigné de sa nature n'est ajouté lors du processus. Le résultat de la réaction de l'acétylation est l'obtention d'un acide acétique qui est un composé organique présent dans la nature et très utilisé dans l'industrie alimentaire, textile ou pharmaceutique.

Les panneaux Finsa Infinite Tricoya® peuvent être utilisés dans les conditions de la classe d'emploi 4 définies dans la norme EN 335, en contact direct avec le sol et / ou l'eau douce.

Pour cette raison, Finsa Infinite Tricoya® offre bien plus d'avantages qu'un panneau non modifié. Il rend possible des solutions grand format pour des projets en extérieur dans des zones exposées ou humides, ce qui permet d'obtenir un rendement optimal.

Finsa Infinite Tricoya® est un produit sans formol ajouté ou NAF (« No Added Formaldehyde »), fabriqué avec des résines ne contenant pas de formol.



Avantages

03/



Durable

Plus durable, parfait pour un usage en extérieur ou dans des milieux humides (intérieurs ou extérieurs).



Stabilité dimensionnelle

Le gonflement et la contraction sont considérablement réduits.



Liberté de conception

Todo el diseño, el mecanizado y la flexibilidad de montaje del MDF.



Idéal pour recouvrement

Sa stabilité et durabilité améliorées allongent la vie utile du recouvrement.



Résistance face aux champignons

Barrière efficace contre la décomposition associée aux champignons.



Faible coût d'entretien

Réduction significative de la fréquence d'entretien des recouvrements extérieurs.



Garantie 50 ans


Tranquillité d'esprit grâce à une garantie TRICOYA® de 50 ans sur la terre, et de 25 ans dans la terre.



Sources durables

Certifications FSC® et PEFC™ de forêts gérées durablement.





04/ Applications

Este tablero es adecuado para un gran número de aplicaciones exteriores debido a su durabilidad biológica y su gran estabilidad dimensional.

- Portes et fenêtres
- Parements
- Moulures
- Revêtement de façades
- Panneaux sous toit : soffite, frange de bordure sur toit et autres applications d'extérieur secondaires dans la construction
- Cuisines d'extérieur
- Signalétique
- Vitrines de magasins
- Meubles de jardin, clôtures et jardinières
- Zones de jeu, cabanes, serres et autres constructions d'extérieur
- Zones humides d'intérieur, revêtement de murs de piscines, vestiaires, salles de bain, etc.
- Mur d'insonorisation
- Casiers séparateurs de douche et mobilier spécial
- Revêtement sur les installations de train et métro

Durabilité

05/

Finsa Infinite Tricoya® dispose du label Declare portant sur la transparence du produit. Il est présent sur la LBC (Living Building Challenge) Red List Free, en partageant 100 % des ingrédients qui le compose.

Les matériaux Finsa contribuent à satisfaire les exigences d'obtention des certifications afin de construire des bâtiments durables.

Nos produits sont également approuvés par le GBCe (Green Building Council España), principale organisation pour la construction durable en Espagne, et peuvent être consultés sur la plateforme des matériaux GBCe.

Certifications FSC® et PEFC™ de forêts gérées durablement.



Declare.




BREEAM®

Résultats techniques

Stabilité dimensionnelle


Gonflement dans l'eau - EN 317

20°C 24h



Stabilité dimensionnelle largeur / longueur - EN 318

20°C % I. 30% → 65% → 85% II. 85% → 65% → 30%



06/



Dans les laboratoires de Tecnalia, centre de recherche et développement technologique de référence en Europe, une caractérisation complète de la durabilité du panneau MDF Finsa Infinite Tricoya® face aux attaques de champignons et d'insectes xylophages a été réalisée.

Les échantillons ont été soumis à un vieillissement accéléré avant les essais biologiques, selon les normes suivantes :

EN 73:2015 - Vieillissement accéléré par évaporation.

EN 84:1997 - Vieillissement accéléré par délavage.

Classes de durabilité

Les classes de durabilité après essai sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Agent biologique	Norme	Essai	Classes de durabilité						
			Durabilité	Norme	Niveau				
Champignons									
<i>Coniophora puteana</i> et <i>Poria placenta</i>	EN 73	CENT/TS 15083-1	Très durable	EN 350	DC1	DC2	DC3	DC4	DC5
	EN 84								
Micro champignons de pourriture blanche	EN 84	CENT/TS 15083-2	Durable	*	DC1	DC2	DC3	DC4	DC5
Capricornes									
<i>Hypotrufes bajulus</i>	EN 73	EN 46-1	Durable	EN 350	DC D		DC S		
	EN 84								
Termites									
<i>Reticulitermes grassei</i>	EN 73	EN 117	Durable	EN 350	DC D		DC M	DC S	
	EN 84								

(*) une classification a été réalisée contre les champignons de la pourriture molle et autres micro-organismes qui habitent le sol, en tenant compte de la perte de masse et de la MOE en %.

Ces essais ont été menés sur différentes épaisseurs, permettant de caractériser le rang spécifié sur la fiche technique (3 - 25 mm).

Finsa Infinite Tricoya®

07/

Possibilités
de production
de 3 à 25 mm
d'épaisseur.

Format (mm)	Épaisseur (mm)							
	3	4	6	12	15	18	19	25
2850x2100				●			●	●
Panneaux par palette				56			28	24
3050x1220				●	●	●		
Panneaux par palette				60	50	40		
3050x2200	●	●	●					
Panneaux par palette	120	96	64					

Pour d'autres formats ou épaisseurs, consultez notre réseau commercial.

Service

À la palette : à partir d'une palette
Décolisage : à partir d'un panneau

Peintures extérieures

Nous disposons d'une grande variété de systèmes de peinture pour des finitions opaques ou translucides qui vous permettront d'améliorer et de donner de la couleur à vos projets avec Finsa Infinite Tricoya®.



Peintures d'extérieur

08/



ICA Group



Système*	Application	Apprêt	Fond	Garantie
Opaque	Horizontale	FA557B (blanco) 1 couche 120-140 µm	LA621IB (blanc) AOB810Gxx 2k (blanc) 1 couche 120-140 µm	5 ans
		FA34 (color) 1 couche 120-140 µm	LA621IP (couleur) 1 couche 120-175 µm	
	Verticale	FA557B (white) 1 couche 120-140 µm	LA321IBPLUS (blanc) 1 couche 230-255 µm	10 ans
		FA34BBIO (blanco)** 1 couche 150 µm	LA321IBG20BIO (blanc)** 1 couche 250 µm	
Translucide	Horizontale	FA34 1 couche 150-175 µm	LA621 / AO800G20 2k 1 couche 150-175 µm	5 ans
			LA321IPLUS 1 couche 275-300 µm	10 ans
	Verticale			

(*) Tous les bords coupés du panneau et les détails d'usinage doivent être scellés avec un produit d'étanchéité.
(**) Peintures avec entre 30 et 40 % de matériau bio sur la résine sèche.

Ces spécifications sont données à titre indicatif. Il est recommandé de contacter le fabricant de peintures pour obtenir plus d'informations et des conseils.



Système	Application	Imprégnation	Apprêt	Fond	Garantie
Opaque	Toutes		XBT6AA1 (blanc) 2 couches 150 - 175 µm	JJT6AA5x Sheen Series HMT100 + couleur 1 couche 200 - 250 µm	10 ans
			XBC6AA3 HMT100 + couleur 2 couches 150 - 175 µm	JJC6AA8x Sheen Series HMT100+color 1 capas 200-250 µm	10 ans
Translucide	Toutes	XHT200x Color system (XHC20 + HMT3 couleur) 1 capas 80 g/m2		XCG6A99x Sheen Series HMT3 + couleur 2 couches 150-175 µm	5 ans

Ces spécifications sont données à titre indicatif. Il est recommandé de contacter le fabricant de peintures pour obtenir plus d'informations et des conseils.



Système*	Application	Impregnación	Apprêt	Fond	Garante
Opaque	Toutes	TEKNOSEAL 4002 125 - 150 µm	AQUATOP 2600-XX 150 - 175 µm	AQUATOP 2600-XX 150 - 175 µm	 Finsa Infinite Tricoya ® : Teknos offre une garantie de 12 ans sur les systèmes opaques entièrement finis en usine, et une garantie 10 ans sur les systèmes trancides entièrement finis en usine.
		ANTISTAIN AQUA 2901-XX par aspersion / 150 - 175 µm	TEKNOSEAL 4002 125 - 150 µm		
Translucide	Toutes	AQUAPRIMER 2907-02 Par aspersion	TEKNOSEAL 4002 125 - 150 µm	AQUATOP 2600-XX 150 - 175 µm	

(*) Tous les bords coupés du panneau et les détails d'usinage doivent être scellés avec un produit d'étanchéité.

Ces spécifications sont données à titre indicatif. Il est recommandé de contacter le fabricant de peintures pour obtenir plus d'informations et des conseils.



Système*	Application	Apprêt	Fond	Garantie
Opaque	Verticale	RUBBOL WP198 1 couche 150 - 175 g / m2	RUBBOL WF 33xx RUBBOL WF 392x RUBBOLWF 3500 1 couche 150 µm	12 ans
		RUBBOL WP 1900-02 application par aspersion	RUBBOLWF 33xx RUBBOL WF 3500 2 couches 150 µm	12 ans
Translucide	Verticale	RUBBOL WP 151 1 couche 125 g / m2	RUBBOL WF 33xx RUBBOL WF 392x RUBBOLWF 3500 1 couche 150 µm	12 ans
		CETOL WP 566 application par aspersion	CETOL WF 960 CETOL WF 9810-03-xx 2 couches 150 µm	5 ans

(*) L'étanchéité de tous les chants et découpes du panneau doit être assurée avec un des produits d'étanchéité pour chants certifiés par AkzoNobel.

Ces spécifications sont données à titre indicatif. Il est recommandé de contacter le fabricant de peintures pour obtenir plus d'informations et des conseils.



Système*	Application	Apprêt	Fond	Garantie
Opaque	"Verticale (fenêtres)"	"IRUXIL SBI (couleur) + 2,5% RETICULANTE R-501 1 couche x 80 g / m2"	"IRUXIL SBAE (opaque) 2 couche x 150 g / m2"	15 ans (*)
	Horizontale			10 ans (*)

(*) Vérifiez auprès du fabricant la disponibilité des couleurs.

Ces spécifications sont indicatives, il est recommandé de consulter le fabricant de peinture pour plus d'informations et de conseils.

Infinite Tricoya[®] Lam



Conçu pour vos projets de meubles de jardin, de cuisines extérieures, de lambris ou de revêtements de façade.

Revêtu d'un film décoratif résistant aux intempéries et à la lumière du soleil, il peut être utilisé dans des applications **extérieures**, tant en disposition verticale qu'horizontale.

09/



Panneaux de fibres pour extérieurs ou intérieurs humides

Servicio

Format (mm)	Épaisseur (mm)		
	12	15	18
2850x2100	●	●	●
Panneaux par palette	30	25	20

Pour d'autres tailles et formats, consultez notre réseau commercial.

À la palette : à partir d'une palette
Décolisage : à partir d'un panneau (18 mm)
Compléments : chants et adhésifs homologués

Propriétés



Résistance aux UV



Facile à nettoyer



Résistance à la rayure




Usinage facile



Garantie stratifié 10 ans


Couleurs de la gamme Lam



Blanc EXT



Gris EXT



Noir EXT

- Finition SOFT.
- Possibilité de stratifier sans UV au verso.
- Protégé par un film adhésif.

Infinite Tricoya® Decor



Solution décorative pour le mobilier et les lambris dans les espaces intérieurs très humides tels que les piscines, les spas ou les séparateurs de douche.

Revêtu d'un film spécialement conçu pour être utilisé dans des applications intérieures très humides où l'extraordinaire stabilité du panneau face à l'eau et à l'humidité lui confère une durabilité supplémentaire.

10/



Panneaux de fibres pour intérieurs humides

Service

Format (mm)	Épaisseur (mm)		
	12	19	25
2850x2100	●	●	●
Panneaux par palette	30	28	24

Pour d'autres tailles et formats, consultez notre réseau commercial.

À la palette : à partir d'une palette pour la gamme de décors.

Compléments : chants PVC 1x22mm.

Propriétés

Surface antibactérienne

Facile à nettoyer

Usinage facile

Garantie décoration 10 ans

Couleurs de la gamme Decor

231 Noir

188 Petróleo

4AT Gris Vesubio

71A Gris GU

303 Gris Metalizado

60V Gris Suave

79V Verde Oxford

80V Azul Náutico

55C Azul Handy

139 Azul Eo

14C Toffe

6AT Very Berry

2AU Rojo Pompeya

172 Rojo

Finitions disponibles

Soft III, Poro Arenado, Textil, Teide, Atlas, Nude, Boreal and Segá.

*Les autres modèles de la Gama Duo sont soumis à des minimums de fabrication. Consultez notre réseau de vente.

Infinite Tricoya[®]

Tex ^{NEW!}



Les sculptées ajoutent des grains de bois, des reliefs linéaires ou des motifs pour rendre plus attrayants vos projets de mobilier, cuisines extérieures, revêtements de façade ou sols.

Il a une de ses faces décorée de textures en relief qui confèrent une grande compacité à sa surface, optimisant ainsi les processus de revêtement ultérieurs. Sa surface sculptée en relief élargit les possibilités décoratives de ce panneau performant associé à des finitions teintées, vernies ou laquées.

11/



Panneaux de fibres pour extérieurs ou intérieurs humides

Service

Format (mm)	Épaisseur (mm)
	18
3000x1220	●
Panneaux par palette	20

Pour d'autres tailles et formats, consultez notre réseau commercial.

À la palette : à partir d'une palette (18mm)
Décolisage : à partir d'un panneau (18mm)

5 Sculptées: Veta, Cemento, Fuji, Mojave, Trama.

Sculptées



Fuji



Veta



Trama



Mojave



Cemento

Recommandations panneaux brutes

12/



Stockage

Les colis doivent être stockés horizontalement, sur une surface plane et dans un endroit couvert et sec. Si l'emballage est endommagé pendant la manipulation, il est recommandé de le restituer pour éviter tout dommage.

Lorsque les colis sont empilés, l'alignement vertical des supports doit être maintenu pour éviter toute déformation. Le non-respect des conditions d'empilage indiquées peut entraîner des déformations et des flexions irréversibles.



Teneur en humidité

La teneur en humidité de Finsa Infinite Tricoya® est comprise entre 2 et 6 %. Avant l'installation, il faut effectuer une mesure indicative de la teneur en humidité. Si la valeur est égale ou supérieure à 8 %, cela peut indiquer la présence d'eau libre. Dans ce cas, le panneau doit être séché avant de continuer, afin d'assurer un collage satisfaisant et une bonne adhésion du recouvrement.



Unions et fixations

On retrouve sur le marché une vaste gamme de ferrures disponibles pour les panneaux dérivés du bois. Les systèmes de fixation, ferrures et compléments utilisés devront être en acier inoxydable. Il est également possible d'utiliser des métaux tels que le laiton naval et des produits en aluminium.

Pour ce type de panneau, il est recommandé d'utiliser des vis à corps droit et à tête fraisée et plate.

Il est également recommandé de respecter les indications et conseils communiqués par votre fournisseur.



Usinage et découpe

Pour la découpe et l'usinage du panneau, il est possible d'utiliser les outils habituels des autres panneaux dérivés du bois. Le travail est effectué de la même façon que les autres panneaux de fibres de bois.



Préparation du panneau

La surface plate et lisse du Finsa Infinite Tricoya® apporte un support optimal pour un traitement ultérieur. Il est recommandé d'effectuer un ponçage superficiel sur les chants et faces à un grain fin supérieur à 180.

Avant d'entamer le processus de finition, le panneau doit être propre, sans poussière ni saleté.



Collage et recouvrement

Finsa Infinite Tricoya® peut être recouvert de stratifiés, placages bois ou autre type de revêtements. Il peut être employé des processus de peinture à base aqueuse comme solution décorative.

Il peut être utilisé des adhésifs extérieurs comme l'époxy, PU, résine de phénol resorcinol et EPI tant que sont respectées les consignes d'usage extérieur classe 4.



Peinture

Il est recommandé d'utiliser dans le processus de finition des produits obtenus auprès d'un seul et même fournisseur. Si tel n'est pas le cas, il est alors conseillé de faire avec chaque nouveau produit de finition un test sur une petite zone ou sur un échantillon de panneau.

Vous devez consulter le fournisseur de peinture pour connaître les étapes à suivre et respecter les indications décrites dans chaque phase du traitement (grammage, temps de séchage, etc.).

Les peintures, vernis et apprêts qui contiennent des sels de calcium dans leur composition ne doivent pas être utilisés pour le recouvrement de Finsa Infinite Tricoya®.

Il est important de veiller à une bonne géométrie du chant en évitant les arêtes vives ou rayon inférieurs à 3 mm, puisque ce sont des zones plus exposées aux coups et accrochages, où le recouvrement est moins important. Les profils légèrement arrondis améliorent l'accroche de la peinture.

Spécifications techniques

Finsa Infinite Tricoya®

Données techniques - valeurs moyennes

Test	Propriété	Épaisseurs						Unités
		3/4	>4/6	6/9	>9/12	>12/19	>19/25mm	
EN 323	DENSITÉ (*)	820/800	800/770	770/740	730/725	725/680	675/660	kg/m³
EN 319	TRACTION INTERNE	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.75	N/mm²
EN 310	RÉSISTANCE À LA FLEXION	32	32	30	27	20	18	N/mm²
EN 310	MODULE D'ÉLASTICITÉ	3600	3600	3500	3200	2800	2400	N/mm²
EN 317	GONFLEMENT DANS L'EAU 24 HEURES	3.5	3	2.5	2	1.5	1.3	%
EN 322	HUMIDITÉ	3±2	3±2	3±2	3±2	3±2	3±2	%
EN 318	STABILITÉ DIMENSIONNELLE LONGUEUR / LARGEUR	0.12	0.12	0.1	0.1	0.1	0.1	%
EN 318	STABILITÉ DIMENSIONNELLE ÉPAISSEUR	1.5	1.5	1	1	1	1	%
EN 311	TRACTION SUPERFICIELLE	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	N/mm²
EN 382-1	ABSORPTION SUPERFICIELLE (DEUX FACES)	>150	>150	>150	>150	>150	>150	mm
EN 319	TRACTION INTERNE APRÈS ESSAI DE CUISSON (V100) (OPTION 2)	0.7	0.7	0.65	0.65	0.65	0.6	N/mm²
UNE EN 335	DURABILITÉ BIOLOGIQUE	4	4	4	4	4	4	Classe d'emploi
EN 13501-1	RÉACTION AU FEU	E	E	E	E	D-s2,d0 (**)	D-s2,d0	Classé E

(*) Ces données sont indicatives.
(**) Épaisseur ≥18mm / <18mm Classé E

Ces valeurs physico-mécaniques sont conformes / dépassent les valeurs établies dans la norme Européenne EN 622-5:2009.
Tableau 4 : Conditions requises pour les panneaux pour utilisation générale en milieu humide (type MDF.H). Des résines sans formaldéhyde sont utilisées dans sa fabrication. Il dispose d'une exemption de certificat NAF du Air Resources Board de l'État de Californie (CARB) et de la US EPA TSCA Title VI.

Finsa Infinite Tricoya® est un produit à émission de formaldéhyde réduit E05 (< 0.05 ppm EN 717-1).

En raison du développement continu du produit et des normes par lesquelles il est régi, certains paramètres peuvent connaître des modifications.

Tolérances dimensions nominales

Test	Propriété	Épaisseurs						Unités
		3/4	>4/6	6/9	>9/12	>12/19	>19/25mm	
EN 324-1	ÉPAISSEUR	±0.15	±0.15	±0.2	±0.2	±0.2	±0.3	mm
EN 324-1	LONGUEUR ET LARGEUR	±2 máx ±5 mm	±2 máx ±5 mm	±2 máx ±5 mm	±2 máx ±5 mm	±2 máx ±5 mm	±2 máx ±5 mm	mm/m
EN 324-2	ÉQUERRAGE	±2	±2	±2	±2	±2	±2	mm/m
EN 324-2	RECTITUDE DES BORDS	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	mm/m

13/

Infinite Tricoya® Lam

Données techniques - valeurs moyennes

Caractéristiques de la surface

Test	Propriété	Unités	Valeur
EN 438-2/4	QUALITÉ D'ASPECT SUPERFICIEL	Points (mm2/m2)	≤ 1
		Linéaires (mm/m2)	≤ 10
EN 438-2/10	RÉSISTANCE À L'ABRASION	Cycles	150
EN 438-2/14	RÉSISTANCE À LA VAPEUR D'EAU	Degré	4
EN 438-2/15	RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	% variation de masse	≤ 50
		Degré (surface)	4
		Degré (arêtes)	4
EN 438-2/16	RÉSISTANCE À LA CHALEUR SÈCHE (160°C)	Degré	4
EN 438-2/17	STABILITÉ DIMENSIONNELLE À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE	% Direction 1	0.4
		% Direction 2	0.4
EN 438-2/18	RÉSISTANCE À LA CHALEUR HUMIDE (100°C)	Degré	4
		Variation résistance à la flexion (Ds)	0.9
		Variation MOE (DM)	0.9
EN 438-2/19	CHOC CLIMATIQUE	Degré	4
		N	25
EN 438-2/20	RÉSISTANCE AUX CHOCS (bille petit diamètre)	Hauteur (mm)	1400
		Diamètre de l'empreinte (mm)	≤ 10
UNE EN 1518-1	RÉSISTANCE AUX RAYURES	N	≥ 15
EN 438-2/25	RÉSISTANCE AUX RAYURES	N	4
EN 438-2/26	RÉSISTANCE AUX TACHES	Degré	4
UNE EN 12720	RÉSISTANCE AUX TACHES	Degré	4
EN 438-2/29	INTEMPÉRIES ARTIFICIELLES	Évaluation échelle de gris (Degré)	4
		Apparence (Degré)	4
UNE EN 335	DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe d'utilisation	3

Tolérances dimensions

Test	Propriété	Unités	Valeur
EN 438-2/5	ÉPAISSEUR	mm	+/- 0.5
EN 438-2/5	ÉPAISSEUR À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME PANNEAU	mm	max - min : ≤ 0.6
EN 438-2/6	LONGUEUR ET LARGEUR	mm	+/- 5
EN 438-2/9	PLANÉITÉ (épaisseur ≥ 15 mm et uniquement revêtements équilibrés)	mm/m	+/- 3
EN 438-2/7	RECTITUDE DES BORDS	mm	≤ 1.5

Tolérance dans l'alignement de la feuille stratifiée sur le panneau support : +/- 3 mm.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-MÉCANIQUES

Les caractéristiques physico-mécaniques du produit sont celles du panneau support utilisé : Finsa Infinite Tricoya.
Finsa Infinite Tricoya est fabriqué avec des résines exemptes de formaldéhyde et dispose de l'approbation NAF.
Finsa Infinite Tricoya LAM remplit les conditions requises de la classe E1.
Finsa Infinite Tricoya LAM remplit les critères de la CARB phase 2 et US EPA TSCA Title VI.

Infinite Tricoya® Decor

Données techniques - valeurs moyennes

Caractéristiques de la surface

Test	Propriété	Unités	Valeur
UNE-EN 14323	RÉSISTANCE AUX RAYURES	N	≥ 1.5
UNE-EN 14323	RÉSISTANCE À L'ABRASION (DÉCORS FANTAISIES ET BOIS)	Clase	1
UNE-EN 14323	RÉSISTANCE À L'ABRASION (DÉCORS UNIS)	Clase	3A
UNE-EN 14323	RÉSISTANCE AUX FISSURES	Degré	≥ 3
UNE-EN 14323	ASPECT FINITION SUPERFICIELLE	Degré	4
UNE-EN 14323	RÉSISTANCE AUX TACHES (GROUPES 1 et 2)	Degré	4
UNE-EN 14323	RÉSISTANCE DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE (LAMPE AU XÉNON)	Nº (Patron en laine bleue)	≥ 6
ISO22196	EFFICACITÉ ANTIBACTÉRIENNE	% Réduction	≥ 99.9

Aspect

Test	Propriété	Unités	Valeur
UNE-EN 14323	DOMMAGES SUR ARÊTES	mm	≤ 10
UNE-EN 14323	DÉFAUTS D'ASPECT (POINTS)	mm2/m2	≤ 2
UNE-EN 14323	DÉFAUTS D'ASPECT (LIGNES)	mm/m2	≤ 20

Caractéristiques physico-mécaniques

Test	Propriété	Unités	Valeur
UNE-EN 14323	ÉPAISSEUR	mm	+ 0.5 / - 0.3
UNE-EN 14323	ÉPAISSEUR À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME PANNEAU	mm	max - min : ≤ 0.6
UNE-EN 14323	LONGUEUR ET LARGEUR	mm	+/- 5
UNE-EN 14323	PLANÉITÉ (épaisseur ≥ 15 mm et uniquement revêtements équilibrés)	mm/m	≤ 2
EN 438-2/12	IMMERSION DANS L'EAU BOUILLANTE	Degré	4
EN 438-2/15	RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	Degré	4
EN 438-2/19	RÉSISTANCE AU CHOC CLIMATIQUE	Degré	4
UNE EN 335	DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe d'utilisation	2

Les caractéristiques physico-mécaniques du produit sont celles du panneau support utilisé, Finsa Infinite Tricoya.
Finsa Infinite Tricoya est fabriqué avec des résines exemptes de formaldéhyde et dispose de l'approbation NAF.
Finsa Infinite Tricoya DECOR remplit les conditions requises de la Classe E1 définies dans la Norme Européenne EN 14322.
Finsa Infinite Tricoya DECOR remplit les critères de la CARB phase 2 et US EPA TSCA Title VI.

Infinite Tricoya® Tex

Données techniques - valeurs moyennes

Test	Propriété	Unités	Sculptées				
			Veta	Cemento	Fuji	Mojave	Trama
EN 318	Stabilité dimensionnelle : longueur/largeur	%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
EN 318	Stabilité dimensionnelle : longueur/largeur	%	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Tolérances

Test	Propriété	Unités	Sculptées				
			Veta	Cemento	Fuji	Mojave	Trama
EN 324-1	Épaisseur	mm	Épaisseur nominale ± 0.5				
EN 324-1	Longueur / largeur	mm / m	± 2 mm/m máx 5mm				
EN 324-2	Équerrage	mm / m	± 2				
EN 324-2	Rectitude des bords	mm / m	± 1.5				
	Alignement terminé	mm / m	1				
	Profondeur max. finition	mm	0.8 ± 0.2	0.5 ± 0.2	0.6 ± 0.2	0.6 ± 0.2	0.5 ± 0.2

Les caractéristiques physico-mécaniques du produit sont celles du panneau support utilisé : Finsa Infinite Tricoya.
Finsa Infinite Tricoya est fabriqué avec des résines exemptes de formaldéhyde et dispose de l'approbation NAF.
Finsa Infinite Tricoya LAM remplit les conditions requises de la classe E1.
Finsa Infinite Tricoya LAM remplit les critères de la CARB phase 2 et US EPA TSCA Title VI.

Réaction au feu

Espesores de 10mm a < 18mm: Euroclass E
Espesores de 18mm a < 25mm: Euroclas D-s2,d0

Aspects du produit

Sculptée uniquement sur un côté.
Puisqu'il s'agit d'un produit asymétrique, il ne peut pas garantir les valeurs de déformation/chute.
Sculptée coordonné : dans les sculptées Mojave et Trama (le sculptée commence sur toutes les cartes au même point)



SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

04 93 79 13 75

commercial@somadec.com

SOMADEC.COM

Finsa

finsa.com

